



Merkblatt für den Yacht-Bereich : Bilgenfarbe lichtgrau

Materialcharakteristik

BILGENFARBE ist ein seidenglänzender, schnelltrocknender Anstrich auf Basis spezieller Alkydharze. BILGENFARBE ist weitestgehend beständig gegen überlaufendes Öl, Dieselmotorkraftstoff und Benzin, sofern diese umgehend entfernt werden. BILGENFARBE ist nicht für die Innenbeschichtung von Tankanlagen geeignet. Durch den Farbton lichtgrau erhalten Sie eine helle übersichtliche Bilge.

Materialdaten

Bindemittelbasis	Spezielle Alkydharze
Farbton	lichtgrau, weiß
Lieferviskosität	leicht thixotrop
Dichte	ca. 1,25 g/ml
Praktische Ergiebigkeit	ca. 8 qm/l

Untergrund und Vorbehandlung

Der Untergrund muss frei von Fett, Schmutz und Korrosion sein. Alte festhaftende Anstriche gründlich anschleifen und säubern, lose und mürbe Anstriche entfernen. BILGENFARBE kann direkt auf die Bootsbaumaterialien Eisen, Stahl, GFK, Holz aufgebracht werden.

Verarbeitung

Temperatur	Ab +5°C Objekttemperatur bis ca 85% rel. Luftfeuchte (Taupunkt beachten!)
Applikation	Pinself, feinporiger Moltopren-Farbroller, Spritzen konv. oder airless. Der anfallende Spritzstaub muss regelmäßig beseitigt werden; Spritzstaub neigt zur Selbstentzündung.
Verdünnung	EA-Verdünnung auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte
Trocknung	Staubtrocken nach ca. 2-4 Std. Überstreichbar nach ca. 24-36 Std. mit vorherigem Zwischenschliff. Voll belastbar nach 7 Tagen. Trocknung und Härte sind Temperatur- und Schichtdickenabhängig.

Hinweise: Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Bei der Verarbeitung in Innenräumen für genügend Frischluft sorgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Mit Farbe getränkte Lappen wegen möglicher Selbstentzündung nicht aufheben. Lappen vor dem Beseitigen mit Wasser tränken.

Produktklassifizierung

Flammpunkt	> 23°C	Produkt enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
VbF	entfällt	
ADR	entfällt	
UN	1263	

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen und werden nach bestem Wissen weitergegeben. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Diese Angaben sind daher unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anforderung zur Verfügung stehen. TM 8-07